

1 - CONSTRUCTION

- Tube extrudé en chlorure de polyvinyle "PVC"
- Tube très souple et d'aspect brillant.



2 - CARACTERISTIQUES

SPECIFICATION	R
- Température en continu	- 20 + 80 °C
- Résistance Diélectrique	16 KV/mm
- Résistance Rupture	18 N/mm ²
- Allongement Rupture	320 %
- Densité	1,25 g/cm ³
- Dureté Shore	82 Sh A

3 - EMPLOIS

- Câblage, isolation, protection, repérage.
- Moteurs électriques, l'automobile.
- L'électroménager, les machines outils.



4 - PRESENTATION

- Conditionnement : couronnes .
- Coloris : cristal, blanc, jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert, noir, jaune/vert.

DIAMETRE mm	METRAGE COURONNE	DIAMETRE mm	METRAGE COURONNE	DIAMETRE mm	METRAGE COURONNE	DIAMETRE mm	METRAGE COURONNE
0,5 x 1,2	500 M	4,0 x 5,0	500 M	12,0 x 13,1	12,0 x 13,1	22,0 x 24,0	50 M
1,0 x 1,8	500 M	5,0 x 5,8	500 M	13,0 x 14,2	13,0 x 14,2	24,0 x 26,0	50 M
1,5 x 2,3	500 M	5,0 x 6,0	500 M	14,0 x 15,2	14,0 x 15,2	25,0 x 27,0	50 M
2,0 x 2,7	500 M	6,0 x 6,9	400 M	15,0 x 16,2	15,0 x 16,2	26,0 x 28,0	25 M
2,0 x 3,0	500 M	7,0 x 8,0	250 M	15,0 x 21,0	15,0 x 21,0	28,0 x 30,0	25 M
2,5 x 3,3	500 M	8,0 x 9,0	250 M	16,0 x 17,3	16,0 x 17,3	30,0 x 32,0	25 M
3,0 x 3,8	500 M	9,0 x 10,0	200 M	18,0 x 19,5	18,0 x 19,5		
3,0 x 4,0	500 M	10,0 x 11,0	150 M	20,0 x 22,0	20,0 x 22,0		
3,5 x 4,3	500 M	11,0 x 12,0	150 M	20,0 x 26,0	20,0 x 26,0		
4,0 x 4,8	500 M						

Il est conseillé de les stocker à l'abri de la chaleur, de l'humidité et à la température ambiante.